

## Bestätigung der Bemessungswerte der Wärmeleitfähigkeit

gemäss Norm SIA 279, Wärmedämmende Baustoffe, Ausgabe 2018

|  |                             |              |          |          |
|--|-----------------------------|--------------|----------|----------|
| <b>Antragsteller</b>                         |                             |              |          |          |
| Name/Firmenname                              | Abriso-Jiffy nv             |              |          |          |
| Adresse                                      | Gijzelbrechtegemstraat 8-10 |              |          |          |
| PLZ/Ort                                      | B-8570 Anzegem              |              |          |          |
| <b>Produktbeschreibung</b>                   |                             |              |          |          |
| Bezeichnung                                  | Styrisol GR-500 MLP         |              |          |          |
| Materialgruppe                               | Polystyrol extrudiert (XPS) |              |          |          |
| <b>Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit</b> | <b>W/(m·K)</b>              | <b>0.035</b> | <b>—</b> | <b>—</b> |
| – für Lieferdicken                           | mm                          | 120-200      | —        | —        |
| – für Rohdichten                             | kg/m <sup>3</sup>           | 32-44        | —        | —        |

Die Arbeitsgruppe Kontrollstelle der Kommission SIA 279 hat die eingereichten Unterlagen für das genannte Produkt gemäss Norm SIA 279:2018 geprüft und festgestellt:


|  |
|--|
| <p>Qualitätssicherung, Eigenüberwachung und Fremdüberwachung der Wärmeleitfähigkeit werden entsprechend den Bestimmungen gemäss Norm SIA 279:2018 durchgeführt.</p> <p>Die Deklaration der Wärmeleitfähigkeit bzw. des Wärmedurchlasswiderstands erfolgt entsprechend Norm SIA 279:2018 für 90 % der Produktion (Vertrauensniveau 90 %) und für folgende Bedingungen: Mittlere Temperatur 10 °C, Feuchtegleichgewichtszustand im Klima 23 °C / 50 % r.F., Alterungseffekte berücksichtigt.</p> |
| <p><b>Die für dieses Produkt deklarierten Werte der Wärmeleitfähigkeit bzw. des Wärmedurchlasswiderstands können gemäss Norm SIA 279:2018, Kapitel 3, als Bemessungswerte für Nachweise im Hochbau verwendet werden.<sup>1</sup></b></p>   |
| <p>Datum der Kontrolle: 13.05.2020</p>   |
| <p>Diese Bestätigung ist gültig bis zum 30.06.2022.</p>  |

38 / 20040074


Kommission SIA 279  
 Arbeitsgruppe Kontrollstelle SIA 279

Zürich, 19.05.2020

R. Räss, Präsident



R. Aeberli, Geschäftsstelle SIA



<sup>1</sup> Für normale Raum- und Klimabedingungen sind keine weiteren Zuschläge erforderlich. Für spezielle Temperatur- und/oder Feuchtebedingungen sind die Bemessungswerte gemäss EN ISO 10456 umzurechnen.